



CC Le Terme
13124 PEYPIN
Tel /fax : 04 42 62 07 39
Site web : www.biologement.fr

IMPREGNATION CURATIVE-PREVENTIVE (Intérieur- Extérieur)

Propriétés :

Anti-bleu préventif léger.
Fongicide (préventif uniquement hors méréule)
Insecticide.
Curatif
Préventif (tout insecte xylophage)
Incolore
Hydrofuge
Imprégnation en profondeur
Application facile
Odeur agréable
Ne nuit pas aux capacités de diffusion/absorption du support

Caractéristiques techniques :

Classification AFNOR : NFT36-005
Famille I- Classe 2a
Domaine d'emploi : Intérieur : extérieur
Aspect : Mat/satiné
Etat physique : liquide
Extrait sec en poids : 35%
Point éclair : >58°C
Densité moyenne à 20°C : 0.80
Viscosité à 20°C : 10sec

Support :

Toute boiserie neuve ou ancienne, brute de sciage, rabotée ou poncée. Bois sain ou attaqué, présentant un taux d'humidité inférieur à 18% à l'extérieur et 12% pour les bois intérieurs.
Classe utilisation 1.2.3

Préparation du support :

Bois attaqués :

- Sonder toutes les sections de bois pour déceler les endroits infestés.
- Eliminer les parties attaquées à la hachette ou à l'herminette puis finir par un brossage soigné à la brosse métallique.
- Faire remplacer les sections trop endommagées. Doubler les sections dont la résistance mécanique est affaiblie par l'attaque si il n'est pas possible de les remplacer.
- Pour les sections très attaquées, procéder par injection.
Forer des trous de 9.5mm de diamètre tous les 20 à 30 cm en quinconce, d'une profondeur égale aux 2/3 de l'épaisseur du bois

Placer les injecteurs spécialement conçues pour le traitement. Injecter sous haute pression et procéder à une double micro-pulvérisation sur l'ensemble des boiseries.

Bois sains :

Brosser soigneusement les boiseries ou au besoin éliminer les anciennes peintures par ponçage ou décapage, puis procéder à un dépoussiérage soigné. Appliquer le traitement au pinceau ou au pistolet.

Parquets anciens :

En présence de parquets anciens, les démonter pour permettre la vérification et les traiter si nécessaire. Laisser bien sécher avant la repose du parquet.

Application :

Température d'application 8 à 26°

Bien agiter avant l'emploi.

Ne pas diluer

Une à deux applications au pinceau, au pistolet, par immersion ou injection, Injection obligatoire pour les bois très attaqués et les sections supérieures à 8cm d'épaisseur.

Traiter abondamment toutes les faces du bois ,extrémités et coupes, en insistant sur les parties encastrées

.

Finitions possible:

Cire au carnauba (faire un essai au préalable).

Matériel d'application :

Spalter, rouleau laqueur, pistolet.

Temps de séchage :

2 ème application possible après 1 à 2 h. Sec après 24 à 72 h selon la température, le degré d'hygrométrie et l'essence du bois.

Rendement par couches :

10 à 12m²/ L - 5L/m³ .

Nettoyage des outils :

Essence de térébenthine pure gemme.

Conditionnement :

0.75l - 2.5l - 10l

Conservation :

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur .Tout produit entamé doit être utilisé très rapidement.

Composition :

Huile de lin, résine de coumarone, essence d'agrumes, essence de pin, iso paraffine, sel de bore, pyrèthre, retardateur de peau sans oxime, siccatif sans plomb ni cobalt.

Précaution d'emploi :

Bien que fabriquée avec des composants écologiques, conserver hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation. Aérer pendant l'application

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme

engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il est recommandé de réaliser une surface témoin.